

CEM II/A-LL 42,5 N "WHITE"

CEMENT VOOR ESTHETISCHE TOEPASSINGEN

HOLCIM (BELGIË) N.V. | FABRIEK LE TEIL



Het product

Het cement CEM II/A-LL 42,5 N "White" is een portland-kalksteencement dat als hoofdbestanddelen portlandklinker (K) en kalksteen (LL) bevat. Het klinkergehalte is begrepen tussen 80% en 94%.

Het cement CEM II/A-LL 42,5 N "White" heeft als bijzonder eigenschappen:

- Wit cement met een hoge helderheid.
- Goede verwerkbaarheid van verse mortel.
- Normale verharding en druksterkte.

Voordelen van CEM II/A-LL 42,5 N "White"

- Mortel of beton met witte of erg lichte kleur
- Bijzonder geschikt om gekleurde producten te maken op basis van cement



Toepassingsgebied

Aanbevolen toepassingsgebieden (Holcim)

- Metsel- en legmortel, pleister en dekvloeren (chapes).
- Beton voor middelmatige en hoge sterkteklassen in niet agressief milieu.
- Mortel of beton met witte of erg lichte kleur of voor producten waaraan pigmenten worden toegevoegd.

Speciale aanbeveling (Holcim)

- Het beton en de mortel beschermen tegen vroegtijdig vochtverlies. Op die manier vermijdt men o.a. een stof-ferig oppervlak.

Tegenindicaties (Holcim)

- Beton en mortel in een agressief milieu.
- Beton of mortel dat bij zeer warm of zeer koud weer verwerkt wordt.
- Bij gebruik van granulaten die gevoelig zijn voor de alkali-ganulaatreactie indien het eindproduct aan een vochtig milieu wordt blootgesteld.
- Legmortel voor natuursteen die organisch materiaal bevat (vb. witte kalksteen of kalkhoudend marmer).

Land	Referentie-documenten	Benaming	Merk
België	TRA 600 PTV 603	CEM II/A-LL 42,5 N Blanc/Wit	BENOR
Frankrijk	NF P15-317 NF P15-318	CEM II/A-LL 42,5 N PM-CP2 Blanc	NF

Technische kenmerken

Mechanische en fysieke eigenschappen⁽¹⁾

	Een- heden	Resultaten	Eisen Norm(en)
Waterbehoefte Begin binding Einde binding	% hh:mm hh:mm	27 2:15 2:50	- ≥ 1:00 ≤ 12:00
Stabiliteit	mm	< 1	≤ 10
Druksterkte • 2 dagen • 28 dagen	N/mm ² N/mm ²	28 55	≥ 10 ≥ 42,5 / ≤ 62,5
Specifieke oppervlakte Blaine	cm ² /g	3755	-
Absolute volumemassa	kg/m ³	3080	-
Zeefrest 200 µm	%	< 0,5	≤ 3,0
L*-waarde Minolta (schaal zwart/wit)	-	93,4	-

Het cement CEM II/A-LL 42,5 N "White" is CE-gemarkeerd als CEM II/A-LL 42,5 N. Door de CE-markering neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product met de prestaties die hij opneemt in zijn Prestatieverklaring (DoP). Daarnaast is het cement drager van een aantal vrijwillige kwaliteitsmerken die waarborgen dat het product overeenstemt met de technische specificaties opgenomen in de bijhorende certificatie-richtlijnen (zie tabel onderaan eerste pagina).

Chemische samenstelling⁽¹⁾

	Resultaten (%)	Eisen (%) Norm(en)
CaO	66,8	-
SiO ₂	21,9	-
Al ₂ O ₃	2,3	-
Fe ₂ O ₃	0,2	-
MgO	0,5	-
Na ₂ O	0,41	-
K ₂ O	0,27	-
SO ₃	2,5	≤ 3,5
Cl ⁻	0,02	≤ 0,10
Gloeiverlies	4,6	-

⁽¹⁾ Opmerking: de resultaten weergegeven in de tabellen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en zijn louter indicatief. Zij hebben dus geen contractuele waarde. Holcim (België) N.V. kan er dus op geen enkele wijze verantwoordelijk voor worden gesteld.

De Prestatieverklaring (DoP) evenals het veiligheidsinformatieblad (SDS) zijn beschikbaar op onze website www.holcim.be



©2025 – Holcim (België) N.V. Alle rechten voorbehouden. Op alle bestellingen / leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Holcim (België) N.V.
Robert Schumanlaan 71
B-1401 Nijvel
Tel. + 32 67 87 66 01
Technical helpdesk:
bel-tsc@holcim.com
www.holcim.be

